

ATTIVA

COD. 776100-776120

AFRADECOR

Impregnante per legno ad azione profonda



INTERNO E ESTERNO

Legno

- ◆ **IDROREPELENTE**
- ◆ **MANTIENE L'ASPETTO DEL LEGNO**
- ◆ **EFFICACE PROTEZIONE U.V. RESISTENTE**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Impregnante idrorepellente, nutre le fibre del legno in profondità, ravvivandone le venature. Elevata protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, Straccio, Spruzzo, Immersione



DILUIZIONE IN VOLUME

Pronto all'uso



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 12-24 h
Fuori polvere: 30 min-1h



RESA

10-11 m²/L per mano

COLORE

Incolore, tinte di cartella, tinte realizzabili con sistema tintometrico



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di resine sintetiche in soluzione con pigmenti trasparenti e specifici additivi	
PESO SPECIFICO	0,82 ± 0,03 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ TAZZA ISO	35 ± 5 s a 20° C (COD. 776100) 40 ± 5 s a 20° C (COD. 776120)	(Tazza n°3) ISO 2431
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni). Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/f): 700 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 690 g/L di C.O.V.	

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da tracce di resina, sporco e polvere. Eliminare vecchie vernici e riportare a legno. Carteggiare per uniformare gli assorbimenti. Applicare una o più mani di Afradecor. Ricoprire con Ingham Clark Flatting Trasparente o Keller Lack 61. Una leggera carteggiatura tra le mani migliora l'aspetto estetico del ciclo.

SUPPORTI	FONDO		FINITURA	
LEGNO NUOVO	Afradecor	1 o 2 mani	Ingham Clark o Keller Lack 61	1 o 2 mani
LEGNO GIÀ TRATTATO CON IMPREGNANTI	Afradecor	1 o 2 mani	Ingham Clark o Keller Lack 61	1 o 2 mani
LEGNO SVERNICIATO	Afradecor	1 mano	Ingham Clark o Keller Lack 61	1 o 2 mani

Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Impregnante a forte penetrazione per legno: a base di resine sintetiche in soluzione, pigmenti e additivi specifici. Per applicazioni all'interno e all'esterno.

Peso specifico: 0,82 ± 0,03 kg/L a 20° C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare con cura prima e durante l'applicazione aiuta a prevenire disuniformità di tinta a lavoro finito.
2. Applicare su legno pulito, sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%.
3. L'effetto estetico finale è in funzione del tipo di legno e delle modalità applicative; si consiglia una prova preliminare.
4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all'85%.
5. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole e del vento.
6. Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
7. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
8. Applicare in ambienti ben areati.
9. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
10. La resa dipende dalla irregolarità e dall'assorbimento del supporto.
11. La versione incolore non è idonea da sola alla protezione all'esterno. È però consigliata per uniformare gli assorbimenti e per schiarire le tinte.
12. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
12. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020