

ATTIVA

COD. 773110030

CHROMIPAC

Pittura opaca di fondo per legno



INTERNO

Legno (come sottosmalto riempitivo o finitura), ferro (previa antiruggine come mano a finire opaca)

- ◆ **ELEVATO POTERE RIEMPITIVO E UNIFORMANTE**
- ◆ **OTTIMA COPERTURA**
- ◆ **OTTIMA DISTENSIONE E CARTEGGIABILITÀ**

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Pittura opaca di fondo caratterizzata da ottima copertura e potere riempitivo. Tixotropica, non cola. Di facile applicazione e carteggiabilità, con buona dilatazione.

PROPRIETÀ APPLICATIVE



APPLICAZIONE

Pennello, Rullo



DILUIZIONE IN VOLUME

Max 5% con Diluente 127 per sintetici



TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE

(a 20°C e 65% U.R.)
Per ricopertura: 24 h
Fuori polvere: 1 h
Carteggiabile: entro 24 h



RESA

7-8 m²/L per mano

COLORE

Bianco

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Opaco	
COMPOSIZIONE	A base di resine alchidiche, pigmenti e cariche selezionate	
PESO SPECIFICO	1,55 ± 0,05 kg/L a 20° C	ISO 2811-1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	6.000 ± 1.000 cP a 20° C	(G3v10) ASTM D2196
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Primer.Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/g): 350 g/L (2010). Il prodotto contiene al massimo 350 g/L di C.O.V.	

CICLO APPLICATIVO

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Procedere con l'applicazione di una o due mani di Chromipac e successivamente con due mani dello smalto scelto. Una leggera carteggiatura di Chromipac, migliora l'aspetto estetico del ciclo. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI

Pittura riempitiva di fondo opaca, a base di resine alchidiche, pigmenti e cariche selezionate. Per applicazione all'interno: su legno come fondo e su ferro preparato come mano a finire opaca.

Peso specifico: 1,55 ± 0,05 kg/L

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

1. Mescolare bene prima e durante l'applicazione.
2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.
3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5° C e superiore ai 30° C e con umidità relativa superiore all' 85%.
4. Applicare in ambienti ben areati.
5. Valutare il numero di mani in base alle condizioni del supporto e di esercizio
6. Applicare uniformemente evitando di lasciare parti scoperte o con spessori non sufficienti.
7. Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto.
8. Pulire gli attrezzi con diluente sintetico.
9. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Settembre 2020